



结构性粘接方案 PUR热熔胶粘合剂

湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，具有操作简便，可胶接物范围广、粘着性和韧性（强弹性）可调节的特性。广泛应用于：移动设备组装、小家电设备组装、汽车内饰、木材、塑料、金属、橡胶、皮革等材料的粘合。

- 1、不含任何有机溶剂，固含量100%，绿色环保；
- 2、湿气固化，具有近乎瞬时粘合的性能；
- 3、优异的初始强度，方便粘附到各种基材上；
- 4、优良的耐候性，耐紫外光、耐酸碱性、耐水性（卓越的防潮性）
- 5、固化后可形成富有弹性和韧性的聚合物



产品名称	特 性	外观	粘度(mPa.s)	开放时间	建议操作温度
DM7068	对塑料、金属和纺织基材有优异的粘合性	浅白色	12000@120℃	1 min	120℃~140℃
DM7004	对铝件等金属基材可快速固化，优异可靠	浅白色	12000@120℃	1 min	120℃~140℃
DM7691	低粘度，适合在低温下点胶	浅黄色	2300@110℃	4 min	100℃~140℃
DM7670	对大多数基材具有优异的粘合性，可修复	浅黄色	3700@110℃	4 min	110℃~130℃
DM7672	适用范围广，高可靠性同时也具有良好可返修性 较长开放时间	浅黄色	2500@120℃	15 min	120℃~140℃

☎ 电话: +86 0512 62518381
✉ 邮箱: peace.jiang@hksmy.com
🌐 网址: WWW.dewsz.com.cn

道尔威(苏州)粘合剂有限公司